


# OPTICAL DISK AND ITS PRODUCTION

Patent number: JP2214041  
 Publication date: 1990-08-27  
 Inventor: YATAKE MASAHIRO  
 Applicant: SEIKO EPSON CORP  
 Classification:  
 - international: G11B7/24; G11B7/26  
 - european:  
 Application number: JP19890033126 19890213  
 Priority number(s): JP19890033126 19890213

Report a data error here

## Abstract of JP2214041

**PURPOSE:** To enhance heat resistance and to prevent overflowing of an adhesive of a thermosetting type to an outside end part by sticking plural plates of optical disk single-plates by using the adhesive and heating the substrates. **CONSTITUTION:** Two plates of the optical disk single-plates having parts 1, 2 where the recording layers are not formed in the outer peripheral part and inner peripheral part of the substrates are used and the adhesive 5 of the thermosetting type is applied on the side of one of the optical disk single-plates where the recording layer is not formed. This sheet is stuck to another optical disk single-plate and the plates are heated by a heater 6. The stuck optical disk 7 is irradiated with UV rays 8 to cure the adhesive 5 of the part where the recording layer is not formed, by which the disk is tentatively fixed. The disk is then heated in an oven 9 to cure the adhesive 5. The plates are stuck to each other by using the adhesive of the thermosetting type in such a manner, by which the tentative fixing of the disk by light, such as UV rays, is executed and the heat resistance is enhanced. In addition, the overflowing of the adhesive 5 from the outside end part of the disk to impair the appearance of the optical disk is obviated and the optical disk of a both-face type is easily obtd.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報(A) 平2-214041

⑮ Int. Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)8月27日

G 11 B 7/26  
7/24B 8120-5D  
8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 光ディスク及びその製造方法

⑯ 特 願 平1-33126

⑰ 出 願 平1(1989)2月13日

⑱ 発 明 者 矢 竹 正 弘 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
 ⑲ 出 願 人 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
 ⑳ 代 理 人 弁理士 上柳 雅 菅 外1名

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

光ディスク及びその製造方法

## 2. 特許請求の範囲

基板の外周部と内周部に記録層が成膜されない部分を有する光ディスク単板を2枚用い、該光ディスク単板のうち1方の記録層が成膜されている側に熱硬化型の接着剤を塗布する手段と、該光ディスク単板を別のもう1方の光ディスク単板と貼り合わせて加熱する手段と、該貼り合わせた光ディスクに紫外線を照射して前記記録層が成膜されていない部分の前記接着剤を硬化させて前記光ディスクを仮止めする手段と、該仮止めした光ディスクを加熱して前記接着剤を硬化する手段とによって作製されたことを特徴とする光ディスク及びその製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は、光ディスク及びその製造方法に

関する。

## 〔従来の技術〕

従来の光ディスクはホットメルト型の接着剤を用いたロールコート法、エポキシ樹脂、紫外線硬化樹脂などを用いて貼り合わせていた。

## 〔発明が解決しようとする課題〕

しかし従来技術では以下のような問題点を有していた。ロールコート法では接着剤の耐熱性がないため、高温での光ディスクの信頼性がない。エポキシ樹脂による貼り合わせでは、接着剤を熱により硬化させるため、加熱した時接着剤がディスクの端から溢れだして光ディスクの外観を損なうので、作業性が悪い。紫外線硬化樹脂を用いたものでは両面型の光ディスクの実現が非常に難しい。

そこで本発明はそのような課題を解決するものでその目的とするところは以下のようなところにある。熱硬化型の接着剤を用いて貼り合わせて加熱することにより、ホットメル

ト型の接着剤より耐熱性のある光ディスクになる。紫外線などの光でディスクを仮止め可能にすることにより、通常のエポキシ樹脂を用いて貼り合わせ時にありがちな、接着剤がディスクの外端部から溢れ出して光ディスクの外観を損なうことがない。しかも紫外線硬化型接着剤では困難な両面型の光ディスクを容易に実現できる。

〔課題を解決するための手段〕

本発明の光ディスク及びその製造方法は基板の外周部と内周部に記録層が成膜されない部分を有する光ディスク単板を2枚用い、その光ディスク単板のうち1方の記録層が成膜されている側に熱硬化型の接着剤を塗布する手段と、その光ディスク単板を別のもう1方の光ディスク単板と貼り合わせて加熱する手段と、その貼り合わせた光ディスクに紫外線を照射して前記記録層が成膜されていない部分の接着剤を硬化させて前述の光ディスクを仮止めする手段と、その仮止めした光ディスク

を加熱して前述の接着剤を硬化する手段とによって作製されたことを特徴とする。

本発明に於て接着剤には少なくともエポキシの主剤及び硬化剤、紫外線硬化樹脂の主剤及び硬化剤の混合物に有機過酸化物を添加したものをを用いるとよい。

エポキシの主剤の例としては、ビスフェノールA系、ビスフェノールF系、ノボラック系等に、低粘度エポキシである反応性希釈剤を添加したり、添加しなかったりするものをを用いるとよい。反応性希釈剤の含有量が多くなると、接着剤の粘度が低下して作業性はよくなるが、接着層の耐熱性、反応性などが低下するので接着層の特性が悪くなるので添加量はひかえた方がよい。

エポキシの硬化剤としては酸無水物、芳香族アミン、脂肪族アミン、アミド等があるが、その中でポットライフが常温で1から50時間にあるものをを用いるとよく、40℃から80℃で硬化できる硬化剤を選択するとよい。

その例としては、2-エチル-4-メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-メチルイミダゾール、1-イソブチル-2-メチルイミダゾール等のイミダゾール系、メンタンジアミン等の環状脂肪族アミンなどがある。

紫外線硬化樹脂の主剤としては常温で比較的粘度のものがよく、しかも反応性の高いものをもちいるとよく、その例としては1,6-ヘキサジオールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ネオペンテルグリコールジアクリレート、ジペンタエリスルトールヘキサアクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレート等があるのでこれらを主成分にするとよい。

紫外線硬化樹脂の硬化剤の例としては300nmより長い波長に吸収があるものをを用いる。その例としてはベンジルジメチルケタール、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチル-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノ-1-プロパ

ノン、ベンゾイン、ベンゾニエチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、1-(4-イソプロピルフェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、3,3-ジメチル-4-メトキシベンゾフェノン等が挙げられる。

有機過酸化物の例としては40℃から70℃に加熱すると数時間で分解するものが好ましく、その例としては、ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネート、ジ-m-リスチルパーオキシジカーボネート、クミルパーオキシネオヘキサノエート、ジ(2-エトキシエチル)パーオキシジカーボネート、ジ(メトキシイソプロピル)パーオキシジカーボネート、ジ(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート、t-ヘキシルパーオキシネオデカノエート、2,4-ジクロロベンゾイルパーオキシド、t-ヘキシルパーオキシジバレート、t-ブチルパーオキシジバレート、3,

5, 5-トリメチルヘキサノイルパーオキシド, オクタノイルパーオキシド, デカノイルパーオキシド, ラウロイルパーオキシド, クミルパーオキシオクトエート, サクシン酸パーオキシド, アセチルパーオキシド, 1-ブチルパーオキシ(2-エチルヘキサノエート), 1-トリイブチルパーオキシド, ベンゾイルパーオキシド, 1-ブチルパーオキシイソブチレート, 1, 1-ビス(1-ブチルパーオキシ)3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサノール, 1, 1-ビス(1-ブチルパーオキシ)シクロヘキサノール, 1-ブチルパーオキシマレイン酸, 1-ブチルパーオキシラウレート, 1-ブチルパーオキシ3, 5, 5-トリメチルヘキサノエート, シクロヘキサノールパーオキシド, 1-ブチルパーオキシアルキルカーボネート, 1-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート, 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)ヘキサノール, 2, 2-ビス(1-ブチルパーオキシ)オクタン, 1

本発明に於て、貼り合わせを減圧下で行なうと接着剤の脱泡も容易になり、接着層に気泡を取り込みにくくなる。

#### [実施例]

以下本発明について図面に基づいて詳細に説明する。

第1図(a)から第1図(f)は本発明になる光ディスクの製造方法の概略図である。1は基板の外周部の記録層が成膜されない部分、2は基板の内周部の記録層が成膜されない部分、3はディスクのセンターホール部、4はディスベンサー、5はリング状に塗布された接着層、6はヒーター、7はメタルハライドランプ、8は紫外線、9はオープンである。

第2図は本発明になる光ディスクの基本構成図であり、10及び16はポリカーボネートの基板、11及び17はS I A I N層、1

1-ブチルパーオキシアセテート、2, 2-ビス(1-ブチルパーオキシ)ブタン、1-ブチルパーオキシベンゾエート等が挙げられる。

本発明において、貼り合わせ時の温度は接着剤の粘度により変える必要があり、常温より高くすることが好ましいが、定状温度を得やすくするため、70℃以下にすることが好ましい。より好ましくは40℃から60℃である。接着剤を硬化させるための基板加熱は接着剤の硬化温度に合わせて、40℃から80℃が好ましい。より好ましくは50℃から70℃である。

本発明に於て、エポキシと紫外線硬化樹脂の配合割合はエポキシ樹脂の配合割合が多い方が接着剤としての特性がよく、エポキシと紫外線硬化樹脂の比が重量比で95:5から70:30が好ましい。ここでエポキシとはエポキシの主剤と硬化剤のことを示し、紫外線硬化樹脂とは紫外線硬化樹脂の主剤と硬化剤に有機過酸化物を添加したものを示す。

2及び18はT b F e C o層、13及び19はS I A I N層、14及び20はA l層、15は接着層、21及び22はハードコート層である。10及び16のポリカーボネートの基板は射出圧縮成形によって形成した。11及び17のS I A I N層はS I A Iの焼結ターゲットを用いて、窒素とアルゴンの混合ガスを用いることによるR F反応マグネトロンスパッタ法によって成膜したものである。12及び18のT b F e C o層はT b F e C oの合金ターゲットを用いたD Cマグネトロンスパッタ法によって成膜したものである。13及び19のS I A I N層は11及び17のS I A I N層と同様に、窒素とアルゴンの混合ガスを導入することによるR F反応マグネトロンスパッタ法によって成膜したものである。14及び20のA l層はA lのターゲットを用いてアルゴンガスを導入することによるD Cマグネトロンスパッタ法によって成膜したものである。15の接着層は大日本イン

キ化学工業のエピクロンS-129と油化シ  
ュルエボキシのエピキュアーIBM1-12  
と1, 6-ヘキサンジオールジアクリレート  
とト-ブチルパーオキシイソブチレートとチ  
バガイギー社製のイルガキュアー907の混  
合物を、記録層が成膜された側にリング状の  
塗布した後、真空系内で別の基板と合わせて、  
その貼り合わせた基板をホットプレート上に  
乗せて接着剤を広げて、メタルハライドラン  
プで紫外線を照射して、記録層が成膜されて  
いない部分の接着剤を仮硬化させて、それか  
ら60℃で3時間60℃で8時間加熱して接  
着層を硬化させた。21及び22のハードコ  
ート層はトリメテロールプロパントリアクリ  
レートと1, 6-ヘキサンジオールジアクリ  
レートとチバガイギー社製のイルガキュアー  
907の混合物を基板表面にスピンコートし  
た後、高圧水銀灯により紫外線を照射して硬  
化させたものである。

次に、従来の方法で光ディスクを作成した

に応力がかかり再生信号のエンベロープが乱  
れ、エラーが増加した。以上の様に従来の方  
法で作成した光ディスクは耐候性が弱かった  
り、作成方法が難しく歩留りが低い等の問題  
点を有している。しかし、本発明では従来発  
生していた問題がない、信頼性が高く作成が  
容易な光ディスクであることがわかる。

尚、本発明はこれらの実施例に限定される  
と考えられるべきではなく、本発明の主旨を  
逸脱しない限り種々の変更は可能である。

#### [発明の効果]

以上述べたように本発明の光ディスク及び  
その製造方法によれば、熱硬化型の接着剤を  
用いて貼り合わせて加熱することにより、ホ  
ットメルト型の接着剤より耐熱性のある光デ  
ィスクで、紫外線等の光でディスクを仮止め  
可能にすることにとり、通常のエポキシ樹脂  
を用いて貼り合わせ時にありがちな、接着剤  
がディスクの外端部から溢れ出して光ディス  
クの外観を損なうことがなく、しかも紫外線

例について説明する。ロールコート法で貼り  
合わせた光ディスクは、70℃90%RHで  
1000時間耐候性試験したところ、記録層  
が酸化してビットエラーレートが増大した。  
本発明になる第2図に示す光ディスクも同時  
に試験したがビットエラーレートの変化はな  
かった。通常のエポキシ樹脂を用いて貼り合  
わせた光ディスクは貼り合わせ時の粘度が高  
かったため接着層が厚めになり、面振れ量が  
本発明になる第2図に示す光ディスクより大  
きくなった。通常のエポキシ樹脂を用いたも  
のが最大7ミリラジアン、第2図に示す光デ  
ィスクが最大2ミリラジアンであった。また、  
通常のエポキシ樹脂を用いて貼り合わせた光  
ディスクでは、接着剤硬化時にディスクの外  
周から溢れ出して光ディスクの概観を損なっ  
た。接着剤が熱で硬化するタイプでは温度制  
御が難しく、基板が接着層硬化時に動かない  
ようにしておく必要があり、常温硬化型の接  
着剤で貼り合わせると接着層硬化時に記録層

硬化型接着剤では困難な両面型の光ディス  
クを容易に実現できるという効果を有する。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図(8)から第1図(1)は本発明に  
なる光ディスクの製造方法の概略図、第2図  
は本発明になる光記録媒体の基本構成図であ  
る。

- 1 . . . . . 基板の外周部の記録層が成膜  
されない部分
- 2 . . . . . 基板の内周部の記録層が成膜  
されない部分
- 3 . . . . . ディスクのセンターホール部
- 4 . . . . . ディスベンサー
- 5 . . . . . リング状に塗布された接着層
- 6 . . . . . ヒーター
- 7 . . . . . メタルハライドランプ
- 8 . . . . . 紫外線
- 9 . . . . . オープン
- 10, 16 . . . . . ポリカーボネートの基板


- 11, 17・・・SIALINの保護層  
 12, 18・・・NdDyFeCoの記録層  
 13, 19・・・SIALINの保護層  
 14, 15・・・Al層  
 15・・・接着層  
 21, 22・・・ハードコート層

以上

出願人 セイコーエプソン株式会社  
 代理人弁理士 上柳雅孝 (他1名)



第 1 図



第 2 図